

# Drifts – og vedligeholdelsesvejledning

## Sidemarkise

**Produkt:**

Sidemarkise type JM-390.

**Dug:**

Acryldug eller Soltis 92.

Se vedlagte specifikation og vedligeholdelsesvejledning.

**Stel:**

Stel pulverlakeret.

Se vedlagte specifikation og vedligeholdelsesvejledning.

**Vind:**

Produktet må generelt bruges ved vind op til 15 m/sek.

**Regn:**

Hvis solafskærmningen køres op, når dugen er våd er det vigtigt, at den snarest muligt køres ned igen, for at dugen kan tørre.

**Kontrol/brug ved is og sne:**

Kørsel med fastfrosne anlæg kan medføre skader på produktet.

Ved ekstreme vejrforhold som eks. snestorm, isslag, hård frost og lignende, skal der gennemføres en visuel kontrol, før anlægget må benyttes.

**Generel brug om vinteren:**

Man skal altid være opmærksom på, at dugen kan fryse sammen. Hvis afskærmningen f.eks. køres ins, når den er våd og det fryser kraftigt om natten, vil dugen være frosset og derfor gå i stykker hvis man forsøger at køre den ned om morgenen. Rimfrost kan også forudsage kan dugen fryse sammen.

**Vedligeholdelse:**

Ønskes en lang levetid på produktet, anbefales en regelmæssig rengøring.

En gang årligt anbefales at man sikrer, at skruer og bolte er fastskruede. Alle dele er fremstillet i materialer, der er meget modstandsdygtige og kræver ingen nødvendig vedligeholdelse.

Produktet skal årligt kontrolleres for skader. Opdages skader, må produktet ikke benyttes før skaden er udbedret af uddannet montør. Ved reparation må der kun anvendes originale dele.

**Garanti:**

Der er 5 års reklamationsret for konstruktionsfejl på afskærmningen, hvis disse opstår ved normalt brug og meddeles os straks efter konstatering. På motor og automatik ydes der 2 års garanti.

**Service:**

Et årligt serviceeftersyn for justering af endestop samt gennemgang af dele anbefales.

Kontakt Jyllands Markisefabrik for tilbud på service-aftale.

ms/01.04.15

# Vedligeholdelse

## **Pulvermalede flader**

Der findes ingen overfladebelægninger i byggeindustrien, som er vedligeholdelsesfrie - heller ikke Corre-Coat Polyester Facade Pulvermaling (Pe-F), men ved Pe-F belægninger er vedligeholdelsen reduceret til et minimum, samtidig med at der tilbydes garantisystemer.

### Rengøring:

Anbefales med ca. 6 måneders intervaller, dog bør udsatte komponenter rengøres oftere. Almindeligt snavs fjernes med de i handelen værende rengøringsmidler uden slibeeffekt og opløsningsmidler.

Grafitti fjernes med rensed benzin, terpentiner eller i vanskelige tilfælde med metyl-etyl-keton (MEK)\*. Afrensningen efterfølges af voksbehandling med almindelige autoplejemidler.

\* Ved brug af metyl-etyl-keton (MEK), må man påse, ikke at gnide mere end 4-5 gange.

### Reparationer:

Ved udbedring af mindre skader, hvor underlaget (metallet) ikke er blotlagt:

1. Skaden slibes forsigtigt uden at skade forbehandlingen.
2. Løstsiddende materialer fjernes.
3. Reparationslak påføres.

Ved udbedring af skader, hvor metallet er blotlagt:

1. Området som skal repareres, slibes og rengøres for løst materiale.
2. Eksponeret metal påføres primer.
3. Reparationslak påføres.

Primer:

Der anbefales Jotun to-komponent washprimer på

Reparationsmaling:

Der anbefales Corro-Coat's reparationsmalinger.

Rengøringsmidler/voks:

Jotun Fagvask / Jotun Norden Wax.

## Screenbug type Soltis 92

Garnmaterialer: Polyester  
Tykkelse: 0,45 mm  
Vægt: ca. 420 g/m<sup>2</sup>

Udrusning: Materialet er modstandsdygtig overfor angreb af råd og bakterier, samt de fleste kemikalier og havluft.  
Materialet kan klare temperaturer mellem -35 og +50 grader.  
Stor farve og lydægthed.

UV-filtrering: 93%  
Brandklasse: M1 / B1 / BS476

Rengøring: Dug rengøres ved at rulle solafskærmningen helt ned.  
Børst pletter m.m. med en stiv børste. Pletter som ikke kommer af ved børstning afvaskes med lunt sulfovand (max. 40 grader) og efterspules med rigeligt koldt vand. Dugen bør være tør inden oprulning.  
Der må ikke bruges andre rengøringsmidler.

## Markiserbug

Garnmaterialer: 100% polyacryl (dralen-dorcolor)  
Produceret efter Bayer-Dralon licinsnorm  
Garnstyrke: Nm 34/2 tvundet i kæde og skud  
Trådantal: 45 pr. cm<sup>2</sup> - 30 i kæde (længde) og 15 i skud (på tværs)

Vægt: ca. 300 g/m<sup>2</sup>  
Trækstyrke: 140 kg i kæde på 5 cm  
efter DIN 53857: 95 kg i skud på 5 cm

Vandtæthed: Min. 350 mm vandsøjle (nach schopper)

Udrusning: SFC-imprægnering med Teflon (Du Pont) tillader stoffet at ånde.  
Modstandsdygtighed overfor angreb af råd og alier.  
Vand, olie, fedt og smudsafvisende.

Farve: Farve i spindemassen medfører højeste farveægthed efter DIN 1:7-8 (skala 1-8)

UV-bestråling: UV-bestandig

Rengøring: Dug rengøres ved at rulle markisen helt ud. Børst pletter m.m. med en stiv børste. Pletter som ikke kommer af ved børstning afvaskes med lunt sulfovand (max 40 grader) og efterspules med rigeligt koldt vand.  
Dugen bør være tør inden indrulning.  
Der må ikke bruges andre rengøringsmidler, da disse fjerner imprægneringen, så dugen ikke længere er smudsafvisende.

ms/01.04.15

# Værd at vide

## Produktegenskaber for markiseduge

Markiseduge er tekniske væv, som ved siden af deres funktionsmæssige opgave også er dekorative.

De er avancerede produkter, som opfylder strenge tekniske krav. Ved al produktion er de underlagt omfattende laboratoriekontroller. Krav som f.eks. vandtæthed, stivhed, smuds- og vandafvisende egenskaber, nedbrydnings- og rivestyrke, farveægthed og mange andre egenskaber fastlægges, måles og garanteres af væveriet for hver enkelt dugtype.

Selv om der ved fremstillingen kun anvendes kontrolleret førstesorteringsdug er der grænser selv for perfektion. Selv med det nuværende tekniske niveau kan lejlighedsvis fænomener i dugen ikke udelukkes helt.

### Vandtæthed/regnbestandighed

Solafskærmningsdug er imprægneret med en vandskyende finish og forbliver ved god pleje og en hældningsvinkel på mindst 14° regnbestandig ved en kortvarig, let regnbyge. Ved længere perioder og/eller kraftigt regnvejr skal markisen holdes lukket eller rulles ind for at undgå skader. Hvis dugen er blevet våd, skal markisen senere køres ud for at tørre, så der ikke opstår pletter af jordslåethed.

### Knækfolder

opstår ved konfektioneringen og når solafskærmningsdugen foldes. På foldestedet kan der i modlys, især ved lyse farver, være en synlig mørkere streg, som opstår ved at fibre knækker (lysbrydning).



### Forlængelse af sidesømme

Oftest holdes dugen næsten permanent spændt ved hjælp af et aktivt fjedersystem. Selvom syninger og sømme fungerer som en forstærkning skal de også klare spidsbelastninger. Når dugen rulles ind, ligger sømmene og syningerne oven på hinanden, hvilket yderligere øger trykket og spændingen. Derved udsættes de for en særlig belastning og udvidelse. Dette kan føre til, at sidesømmene får en smule nedhæng, når markisen køres ud.



### Bølgethed ved syninger og baner

kan opstå langs sidesømme, omkring syningerne og midt på banerne. Dugen lægges dobbelt ved syningerne. Derved opstår der forskellige oprulningsdiametre. Den spænding, der opstår på grund af knækarmene og oprulningsakslens nedbøjning og/eller forstangen, kan fremme disse effekter. Også når der efter kraftigt regn har dannet sig en vandlomme kan der opstå bølgethed.



Dette er en publikation udsendt af  
Industrieverband  
Technische Textilien -  
Rollladen - Sonnenschutz e.V.  
Fliethstraße 67,  
D-41061 Mönchengladbach  
Eftertryk, fotokopiering eller offentliggørelse på internettet til  
erhvervs-mæssige formål er ikke tilladt.